

**BARVY A LAKY®****KATALOGOVÝ LIST****APEKO TAPETONA**

Disperzní tekuté lepidlo na tapety

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití Je doporučeno k lepení papírových tapet, PVC tapet s papírovou podložkou, reflexních tapet, dekoračních papírů a rauhfaser tapet na rovné a suché podklady, jako jsou např. omítka, beton, dřevo apod. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klíždlo pro malířské přípravky.

Oblast použití Podklad: omítky, beton, dřevo
Prostředí: interiér

Parametry lepidla	Viskozita	min. 10000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/20)
	Obsah netěkavých látek	min. 12 %
	pH	min. 9
	Objemová hmotnost	1 – 1,1 g/cm ³

Vydatnost Až 7 m²/kg.

Ředění Voda.

Příklad pracovního postupu Všechny povrchy je nutno zbavit prachu, nesoudržných částic a mastnot. Případné staré nátěry ve větších vrstvách je nutné oškrábat, výrazně savé a sprašující povrchy je nutné předem nepenetrovat vhodnou penetrací např. REMAL, SOICRAT nebo zředěným lepidlem APEKO TAPETONA (1 díl lepidla zředit 3 díly vody). Podle typu tapet se lepidlo před použitím ředí čistou vodou (vodu přidáváme postupně za stálého míchání: papírové tapety (2:1 s vodou, t.j. 1 kg lepidla zředíte 0,5 litrem vody), PVC tapety (3:1 s vodou, t.j. 1 kg lepidla zředíte 0,33 litry vody), na reflexní tapety se lepidlo neředí. Po důkladném rozmíchání se lepidlo nanese štětkou nebo válečkem do středu pásu připravené tapety a rozetře se do stran. Bezprostředně před lepením se lepidlo nanese i na okrajová místa podkladu. Následně se pásy lepí shora dolů. Tapeta se musí k podkladu přitlačit kartáčem, houbou nebo válečkem směrem dolů a do stran. Všechny pomůcky a případně znečištěná místa ihned omyjte vodou.

Způsob aplikace Štětka, váleček.

Manipulace Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Likvidace obalů a odpadů Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.