



Pattex Univerzální silikon

CHARAKTERISTIKA

Pattex Univerzální silikon je trvale elastický acetoxysilikon vhodný pro veškeré konstrukční tmelení jak v interiéru, tak exteriéru.

Nová generace kartuší: vysoce odolný recyklovatelný karton a hliníková fólie uvnitř.

NO-CUT: okamžitá aplikace bez nutnosti řezání.

VLASTNOSTI

- vynikající přilnavost květštině neporézních povrchů
- odolný vůči vodě, ozónu a UV záření
- odolává plísním, stárnutí, smršťování, praskání a blednutí
- vysoká tepelná odolnost
- po vytvrzení zůstává trvale elastický
- pro interiér i exteriér

OBLASTI POUŽITÍ

Pro tmelení v sanitární oblasti, skel oken a dveří, skleněných bloků, van, umyvadel a stěn. Snadno se aplikuje a vykazuje vynikající přilnavost na veškeré neporézní podklady jako je sklo, porcelán, glazurovaná keramika, eloxovaný hliník, tvrdé PVC. Nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s potravinami a ve zdravotnictví. Nedoporučujeme používat tmel na porézní materiály jako je beton, kámen nebo mramor, na spáry ponořené pod vodou a na spáry vystavené namáhání a odírání. Nepoužívejte na bitumenové povrchy, povrchy na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM a na stavební materiály, ze kterých by mohly prosakovat oleje, změkčovadla nebo rozpouštědla. Dále nepoužívejte na citlivé a zásadité materiály, pro konstrukce či prosklení akvárií a nádrží na ryby, v kontaktu s korodujícími kovovými materiály (měď, olovo, mosaz), protože během vulkanizace se uvolňuje kyselina octová a pro lepení a montáž zrcadel, neboť hrozí koroze stříbrné vrstvy.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Spáry musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty.

ZPRACOVÁNÍ

Odstraňte zelenou krytku z vrchní části kartuše a pevně našroubujte aplikační špičku. Kartuši vložte do aplikační pistole a začněte mačkat kohoutek pistole. Tiskněte, dokud tmel nezačne vytékat. Není potřeba nic řezat ani stříhat - samootevírací systém zajistí, že díky mačkání pistole tmel začne sám vytékat z aplikační špičky.



Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Čerstvý tmel vyhladte vhodnou stěrkou namočenou v mýdlové vodě. V případě použití lepicí pásky ji ihned po vyhlazení odstraňte. Po dokončení aplikace vyjměte kartuši z pistole a nasadte vrchní krytku, abyste produkt uchovali pro budoucí použití.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +40 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Za jiných klimatických podmínek přihlídněte ke zkrácení, případně prodloužení doby vytvrzení materiálu. Během vytvrzování se uvolňuje kyselina octová. Chraňte si pokožku a oči. Při práci zajistěte větrání. Chraňte před dětmi!

Likvidace materiálu: Vytvrzený produkt – komunální odpad. Nevytvrzený produkt a jeho obal – zvláštní/nebezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 080409.

Pokyny k likvidaci:

1. Odstraňte spodní plastový kroužek od kartuše.
2. Odviňte karton spirálovitým pohybem.
3. Plastový kroužek a karton zrecyklujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci.**
4. Zlikvidujte aplikační špičku a vnitřní fólii (směsný odpad)**

**Informace o specifických pokynech pro recyklaci a likvidaci naleznete u místního úřadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

BALENÍ

Kartuše: 280 ml

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby, při skladování v suchých podmínkách v originálním uzavřeném balení při teplotě od +5 °C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Pro optimální použití se doporučuje produkt spotřebovat do 4–6 týdnů po prvním otevření*.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze	acetoxysilikon
Hustota (ISO 1183)	0,98 g/cm ³
Rychlost protlačování	800 g/min
Doba zavadnutí*	15 min
Rychlost vytvrzování*	2 mm/24 hod.

VYTVRZENÝ PRODUKT

Tepelná odolnost	cca od -30 °C do + 120 °C
Barva	transparentní, bílá
Tvrdost (Shore A)	17
Modul pružnosti při 100% roztažení	0,4 MPa
Max. roztažení	570 %
Pevnost v tahu	2,0 MPa

*Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00
tel: 220 101 101
www.pattex.cz