

TECHNICKÝ LIST MONTACK TURBO TRANSPARENT

Popis výrobku

Montack Turbo TRANSPARENT je velmi rychle vytvrzující montážní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí a výslednou pevností. Je speciálně vyvinuto pro spoje, které je třeba rychle zatížit a u kterých jsou kladeny nároky na čisté provedení,

Nestéká a lze je použít v interiéru i exteriéru.

Montack Turbo Transparent je vyvinuto na bázi rychle vytvrzujících hybridních polymerů vhodných na všechny povrchy: porézní i neporézní, včetně choulolistivých a vlhkých.

Vhodné zejména pro průhledné materiály.

Technické parametry

Vzhled	Barevný viskózní tmel transparentní
Viskozita	Tixotropní
Prodloužení při přetržení ISO 37	320 %
Doba do vytvoření povrchové vrstvy	5 min
Smyková pevnost ISO 37	32 kg/cm ²
Aplikační teplota	+ 5 až + 30 °C
Pracovní teplota	- 15 až + 80 °C
Rychlost vytvrzování*	2,5 mm za 24 h při 23 °C

*Při tloušťkách větších než 2,5 mm a u spojů, kde může dojít k zapouzdření výrobku, jsou pro úplné vytvrzení třeba přibližně 3 dny.

Použití

- Upevňování panelů, desek, obkladů, dýhy atd.
- Upevňování tvarovek, lišt, soklů, příček, dveřních a okenních rámců, profilů, zrcadel, dlaždic, krabic nebo rozvaděčů, značek, věšáků, misek na mýdlo, držadel, příslušenství apod.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Povrchy určené k lepení musí být čisté (zbavené prachu a mastnoty), suché a bez volných částí.

Aplikace:

Naneste v bodech nebo v krátkých prouzcích na jeden ze dvou povrchů, přiložte do požadované polohy a pevně přitlačte. Dávkování výrobku se liší v závislosti na lepených materiálech. Tlak je třeba udržovat po dobu asi 30 sekund.

Nedoporučuje se pro vertikální spoje nad 6 kg.

Pokud je předmět, který má být upevněn, velmi objemný, může být nutné jej dočasně upevnit pomocí lepicí pásky. Nevhodné na Teflon® (PTFE), ani na velmi drsné, křehké, nesoudržné, prašné, nepřílnavé povrchy atd. Na lepených površích nepoužívejte LEŠTICÍ PROSTŘEDKY.

V případě lepení na lakovaný podklad proveďte předem zkoušku.

Při aplikaci na polykarbonát nebo metakrylát proveďte předběžnou zkoušku, abyste ověřili, zda je lepidlo kompatibilní s podkladem. Trvalý kontakt s vodou může způsobit dočasnou změnu barvy lepidla.

Rozpouštění a čištění

Vlhký produkt lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným v přípravku PASO ELIMINA ADHESIVOS nebo v univerzálním rozpouštědle.

Po zaschnutí se dá lepidlo odstranit již pouze mechanicky.

Skladování

Uchovávejte v původním uzavřeném obalu v suchu a chladnu při teplotě v rozmezí 10–25 °C. Za těchto podmínek lze výrobek skladovat po dobu nejméně 18 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Údaje uvedené v tomto technickém listu nelze v žádném případě považovat za specifikaci vlastností výrobku. Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a informace zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních testů. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníci žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předěje se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.

